LVT

KLEJ DO PANELI I PŁYTEK WINYLOWYCH LVT



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0995

BAZA:	dyspersja polimerowa
BARWA:	biała
CZAS OCZEKIWANIA:	ok. 10 min
CZAS OTWARTY:	ok. 50 min
OBCIĄŻENIE :	ruch pieszy po ok. 3-4 godz. pełne obciążenie po ok. 48 godzinach
GĘSTOŚĆ:	1,25g/cm^3
SPOINOWANIE:	po 24 godzinach
NAKŁADANIE:	Nakładać w temperaturze podłoża powyżej 15°C, przy wilgotności względnej poniżej 65%
ZUŻYCIE:	Niskie zużycie: 200-300 g/m^2 w zależności od rodzaju podłoża, użytego materiału i zastosowanej szpachli A1 lub A2
CZYSZCZENIE :	nieutwardzony klej - woda, utwardzony - aceton
OPAKOWANIE:	wiaderko plastikowe 4kg, 12kg

WŁAŚCIWOŚCI:
Niskoemisyjny, wzmocniony włóknami klej LVT na bazie dyspersji polimerowej. Posiada bardzo dobrą przyczepność i krótki czas odparowywania wstępnego. Zapobiega kurczeniu paneli winylowych. Nie zawiera rozpuszczalników. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:
Klej o dużej sile klejenia, do mocowania wszystkich paneli, płytek LVT i wykładzin PVC miękkich i twardych, wykładzin kauczukowych do 4mm w rolkach, wykładzin tekstylnych na spodach jutowych i lateksowych, z wyjątkiem paneli LVT z rdzeniem mineralnym. Przeznaczony jest do stosowania w obiektach przemysłowych i użytkowych. Klej do stosowania na mokro. Może być stosowany na ogrzewaniu podłogowym. Przy ekstremalnych obciążeniach, jak również przy klejeniu paneli z rdzeniem mineralnym zaleca się stosowanie kleju MS 500.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Klej LVT przeznaczony jest do stosowania na chłonnych, szpachlowanych podłożach mineralnych. Podłoże musi być suche, mocne i stabilne, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Należy usunąć wszelkie pozostałości mające wpływ na adhezję kleju. Mleczko cementowe, anhydrytowe usunąć poprzez szlifowanie, szczotkowanie.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do prac klej należy wymieszać. Nakładać szpachlą zębatą.

MAGAZYNOWANIE:
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od 10°C do 20°C. Chronić przed mrozem.

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg. kryteriów rozporządzenia WE nr. 1272/2008

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.