PU 2400

2-KOMPONENTOWY POLIURETANOWY KLEJ DO WYKŁADZIN



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

KOMPONENT A – MASA Nr. art. 0957
KOMPONENT B – UTWARDZACZ

BAZA:	poliuretan
POSTAĆ:	gęsta ciecz (komp. A) | oleista ciecz (komp. B)
BARWA:	jasno-szary (komp. A) | brązowa (komp. B)
ZAPACH:	bez zapachu (komp. A) | ziemisty (komp. B)
TEMPERATURA WRZENIA:	190°C
TEMPERATURA ZAPŁONU:	250°C (komp. A) | 200°C (komp. B)
GĘSTOŚĆ:	1,6 kg/dm^3 (komp. A) | 1,2 kg/dm^3 (komp. B) proporcja wagowa A:B - 100:20
WYTRZYMAŁOŚĆ KONCOWA:	1-2 dni w temp. ok. 20°C
CZAS OTWARTY:	ok. 50 minut, w temperaturze ok. 20°C
WYDAJNOŚĆ:	150-200g na płytach, 200-500g na nawierzchniach
PRZYDATNOŚĆ:	6 miesięcy od daty produkcji
OBCIĄŻENIE:	12-24h
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:	komp. A + komp. B: 6 kg | komp. A + komp. B: 12 kg

WŁAŚCIWOŚCI:
Renove PU 2400 to bezwodny, bezrozpuszczalnikowy, dwukomponentowy klej o konsystencji pasty o bardzo dużej sile wiązania i do stosowania przy bardzo dużych obciążeniach.

ZASTOSOWANIE:
Dwukomponentowy klej poliuretanowy do wykładzin PVC, kauczukowych, gumowych z trawy syntetycznej, linoleum, wykładzin, do obiektów sportowych i przemysłowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Klejone powierzchnie powinny być równe, suche, stabilne, pozbawione antyadhezyjnych zabrudzeń typu olej, farby, gipsu itp. Nakładać na klejoną powierzchnię szpachlą zębatą o uzębieniu A5/A2 lub B1/B2.

SPOSÓB UŻYCIA:
Do komponentu A (masy) należy dodać komponent B i dokładnie wymieszać odpowiednim przyrządem do mieszania. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji (w obrębie ścianek i na dnie opakowania), gdyż w przypadku niedokładnego wymieszania można nie osiągnąć maksymalnej skuteczności kleju. Przygotowany klej nakładać na podłoże szpachlą zębatą lekko dociskając klejone elementy.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.