Renoplast

D 3000

ŚRODEK DO MOCOWANIA PŁYTEK WYKŁADZINOWYCH



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0997

POSTAĆ:	dyspersja akrylowa
BARWA:	biała
GĘSTOŚĆ:	1,0 g/cm^3
TEMPERATURA PRACY:	od 15°C do 25°C
ZUŻYCIE:	80 - 120 g/m^2
CZAS SCHNIĘCIA:	15 - 30 minut w temp. 20°C
OPAKOWANIE:	wiaderko 11kg

WŁAŚCIWOŚCI:
RENOPLAST D 3000 to nowoczesny klej na bazie dyspersji akrylowej, przeznaczony do mocowania wykładzin modułowych typu PCW-Design oraz CV. Charakteryzuje się łatwą aplikacją, nie wymaga częstego nakładania i pozwala uzyskać równomierne pokrycie podłoża. Po wyschnięciu tworzy trwały, przezroczysty film o wysokiej sile przylegania.

ZASTOSOWANIE:
Preparat przeznaczony jest do układania modułowych płytek tekstylnych, wykładzin PCW-Design oraz CV na podłożach chłonnych i niechłonnych wewnątrz pomieszczeń. Może być również stosowany w połączeniu ze środkiem przewodzącym, w przypadku układania wykładzin antystatycznych. Umożliwia łatwe i szybkie podnoszenie oraz wymianę pojedynczych płytek w trakcie eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche, równe, stabilne i czyste, pozbawione kurzu, tłuszczu, olejów, gipsu, resztek farby oraz innych zanieczyszczeń mogących ograniczyć przyczepność. Należy upewnić się, że powierzchnia nie posiada pęknięć ani rys.

SPOSÓB UŻYCIA:
Klej należy równomiernie nanieść na przygotowane podłoże za pomocą wałka. W zależności od warunków otoczenia czas schnięcia wynosi od 15 do 30 minut. Po całkowitym wyschnięciu kleju, czyli po uzyskaniu przezroczystego filmu, można rozpocząć układanie wykładzin, dokładnie je dociskając do podłoża. W przypadku wykładzin antystatycznych do 20 kg kleju RENOPLAST D 3000 należy dodać 3 kg środka przewodzącego R 2000, dokładnie wymieszać i zużyć natychmiast po przygotowaniu.

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C

PRZYDATNOŚĆ:
12 miesięcy od daty na opakowaniu.

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg kryteriów rozporządzenia WE nr 1272/2008.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.