Renove

Renoprimer PU-150

GOTOWY SZYBKOSCHNĄCY GRUNT POLIURETANOWY



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0947

BAZA:	100 % Poliuretan
POSTAĆ:	ciecz
BARWA:	jasnobrązowa
ZAPACH:	charakterystyczny
GĘSTOŚĆ:	1 g/cm^3
TEMPERATURA STOSOWANIA:	powyżej 15°C
RUCH PIESZY:	po ok. 3 godzinach
PRZYDATNOŚĆ:	24 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIE:	5L

WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący zawierający rozpuszczalnik do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Wzmacnia podkłady cementowe i anhydrytowe. Uszczelnia podłoże, równocześnie zabezpieczając przed pyleniem. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Głęboko penetrujący.

ZASTOSOWANIE:
Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży cementowych i anhydrytowych. Skutecznie wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność. Nadaje się również na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

SPOSÓB UŻYCIA:
Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356. Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nie rozcieńczać. Nakładać na powierzchnie suche, czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

Klejenie można rozpocząć po ok. 6 – 7 godzinach.

ZUŻYCIE:
0,15 – 0,35 l/m^2 (przy jednokrotnym gruntowaniu)
0,25 – 0,60 l/m^2 (przy dwu– lub trzykrotnym gruntowaniu)

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej od 5°C do 25°C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.