Renotex

D 4000 S

UNIWERSALNY KLEJ DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0998

BAZA:	dyspersja polimerowa
KOLOR:	popielaty
GĘSTOŚĆ:	ok. 1,1 g/cm^3
TEMPERATURA STOSOWANIA:	minimum 15°C
CZAS WSTĘPNEGO ODPAROWANIA:	10-40 minut
CZAS OTWARTY:	ok. 50 min
OBCIĄŻENIE:	po 24 godzinach
SPAWANIE POŁĄCZEŃ:	po 24 godzinach
WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA:	po ok. 72 godzinach
CZYSZCZENIE:	nieutwardzony klej-woda, utwardzony-aceton
ZUŻYCIE:	200-400 g/m^2 w zależności od rodzaju klejonego materiału i sposobu klejenia
OPAKOWANIE:	wiaderko 4kg, 12kg

WŁAŚCIWOŚCI:
Uniwersalny klej na bazie dyspersji polimerowych o długim czasie układania i szerokim zastosowaniu. Bezpieczny dla zdrowia. Trudnopalny. Odporny na działanie wilgoci. Łatwy w aplikacji i polecany, gdy wymagana jest duża wytrzymałość klejonych powierzchni.

ZASTOSOWANIE:
Do stosowania na chłonnych podłożach. Do klejenia powierzchni PVC (miękkiego i twardego), płytek winylowych (LVT), linoleum. Można stosować na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Klejone powierzchnie mają być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. Podłoże powinno być równe i suche.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do prac klej należy dokładnie wymieszać. Należy nakładać tylko tyle kleju, ile można przykryć wykładziną w czasie otwartym. W przypadku odkształconych wykładzin należy je obciążyć.

Klejenie na mokro/ półmokro: Nałożyć na jedną z klejonych powierzchni, złączyć je i docisnąć na całej powierzchni styku. Złączenie powierzchni powinno nastąpić, gdy klej jest jeszcze wilgotny, jednak nie później niż 50 minut od jego nałożenia. Klej nakładać szpachelką o odpowiednim uzębieniu, wałkiem lub pędzlem. Czas schnięcia zależny jest od ilości nakładanego kleju, nacisku oraz temperatury.

Uwaga: Klej przed wstępnym odparowaniem nie zapewnia przyczepności lub jest ona niewielka.

MAGAZYNOWANIE:
12 miesięcy w temp. dodatniej od 10°C do 20°C. Chronić przed mrozem.

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg kryteriów rozporządzenia WE nr 1272/2008.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.